

MasterPozzolith 90

Eddig: Pozzolith® 90

Kloridmentes, lignin bázisú képlékenyítőszers; képlékenyítő betonadalékszer az ÖNORM EN 934-2:2012; 2. táblázat szerint (BV)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Transzportbeton

FELDOLGOZÁS

A MasterPozzolith 90 adalékszer a keverővíz után kell hozzáadni.

ADAGOLÁS

Javasolt adagolási mennyiség:
a cement tömegére számított 0,3 % - 1,0 %

ÚTMUTATÁSOK

Az adalékszer előállításához felhasznált egyes alapvető nyersanyagok széles spektrumú szagváltozatokkal rendelkezhetnek, mivel részben természetes kiindulási anyagokról van szó.

A különböző szagok igazolhatóan nem befolyásolják a betonra vagy a habarcsra gyakorolt, termékre jellemző hatást. A BASF Performance Products GmbH garanciát vállal arra, hogy a leszállított adalékanyagok hatása teljes mértékben változatlan marad. Ebben a vonatkozásban, a BASF Performance Products GmbH saját maga ellenőrzi az adalékszereket az EN 934-2 előírásai szerint, és egy megfelelő jogosultsággal rendelkező külső minőségellenőrző állomás is végez ellenőrzéseket.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérjük, a veszélyességi, biztonsági és hulladékkezelési útmutatásoknak nézzen utána az EK biztonsági adatlapon és a csomagolás címkéjén.

CE TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Teljesítmény nyilatkozat hivatkozási száma: 30609223
Kloridion-tartalom: max. 0,10 tömeg-%
Alkálifémion-tartalom: max. 8,0 tömeg-%

Korróziós tulajdonság: Csak olyan komponenseket tartalmaz, amelyek megfelelnek az ÖNORM EN 934-1:2008, A.1 Függelék előírásainak
Vízigény csökkenése: teljesítve
Nyomószilárdság: teljesítve
Frissbeton levegőtartalma: teljesítve
Veszélyes anyagok: NPD

TÁROLÁSI FELTÉTELEK

1 ½ évig tárolható
+5° C és +30° C közötti hőmérsékleten tárolandó
a fagyott anyagot lassan fel kell melegíteni, és utána egyneművé kell tenni

KISZERELÉS

	Termékszám
K 25 kg	
F 220 kg	50966007
C 1000 kg	51212245
TW TW	50966060



MasterPozzolith 90

Eddig: Pozzolith® 90

Kloridmentes, lignin bázisú képlékenyítőszers; képlékenyítő betonadalékszer az ÖNORM EN 934-2:2012; 2. táblázat szerint (BV)

Termékadatok	
Halmazállapot	folyékony
Szín	barna
Sűrűség	kb. 1,18 g/cm ³ (+20° C-nál)
pH-érték	9,0-11,0

TM-sz: 772 Kiadás 2014.02.18.

Jogi tudnivalók

Ez a műszaki adatlap, ahogy egyéb műszaki útmutatóink és tájékoztatóink is, csak a jelen termék sajátosságainak leírására, a termék feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek ismertetésére szolgál. Nem garantálja azonban a termék bizonyos tulajdonságait, vagy valamely konkrét felhasználási célra való alkalmasságát, és az ismertető nem tartalmazza a teljes használati utasítást sem. Mivel műszaki adatlapjaink változtatásának jogát fenntartjuk, a vevő kötelessége gondoskodni arról, hogy a mindenkori aktuális műszaki adatlap a rendelkezésére álljon. Az aktuális műszaki adatlapok minden telephelyünkön megrendelhetők, vagy beszerezhetők a honlapunkon (www.basf-cc.at), a "Termékek" menüpont alatt, a Letöltés gomb megnyomásával. Ezen kívül, érvényben van az Általános szerződési feltételeink aktuális változata is.

BASF Performance Products GmbH - Betonadalékszerek üzletág

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-solutions.basf.at, sürgősségi telefonszám:+491802273112